

AL-N

DRAGON AL-N

CEMENTO PÓRTLAND CON CALIZA

EN 197-1 - CEM II/A-L 42,5 N

DESCRIPCIÓN:

Nuestro **DRAGON-AL-N** es un cemento de resistencia media-alta, diseñado principalmente para el sector del hormigón preparado y del mortero seco. Sus características principales son:

- Resistencias finales elevadas.
- Baja demanda de agua y buena trabajabilidad.
- Menor riesgo de fisuración.

CARACTERÍSTICAS DEL CEMENTO:

	Valor habitual	Especificaciones según norma
Clinker (%)	82	mín. 80 - máx. 94
Caliza (%)	18	mín. 6 - máx. 20
QUÍMICAS		
Sulfato, SO ₃ (%)	3,0	máx 3,5
Cloruros, Cl (%)	0,01	máx. 0,10
FÍSICAS		
Superficie específica Blaine (cm ² /g)	4000	-
Expansión Le Chatelier (mm)	0,5	máx. 10
Inicio Fraguado (min)	160	mín. 60
MECÁNICAS		
Compresión a 2 días (MPa)	25	mín. 10,0
Compresión a 28 días (MPa)	49	mín. 42,5 - máx. 62,5

Si necesita más información, solicitenosla.

AENOR certifica el cumplimiento de este cemento con las especificaciones de la norma UNE-EN 197-1 (cementos comunes), evaluándolo según lo establecido en el Reglamento Particular RP 15.01 (Marca N). Por lo tanto, dispone también del correspondiente certificado de conformidad CE. Este cemento contiene un agente reductor del cromo (VI). AENOR certifica también el cumplimiento del límite reglamentario del contenido en Cr (VI) soluble en agua según la norma UNE-EN 196-10.

EXPEDICIÓN Y ALMACENAMIENTO:

- Disponible a granel.
- El almacenamiento de cemento a granel debe realizarse en silos estancos.

RECOMENDADO PARA:

- Hormigón armado o en masa.
- Hormigón proyectado.
- Prefabricados no pretensados.
- Pavimentación y firmes de carreteras.

NO INDICADO PARA:

- Hormigón pretensado.
- Elementos estructurales prefabricados pretensados o postesados.

PRECAUCIONES DE PUESTA EN OBRA:

Es importante prestar atención a las operaciones de curado del producto final puesto en obra, sobre todo en climas calurosos, secos y eventualmente, con viento.

NOTA MEDIOAMBIENTAL:

En este producto la disminución del contenido de Clinker le supone una reducción del 15 % respecto a los de su misma categoría resistente.